



AUTO REFINISH

**GLOBAL
REFINISH
SYSTEM**



Produktinformasjon

Deltron D814 *Mykgjører D814*

Deltron D819 *Mykgjører matt D819*

PRODUKTBEKRIVELSE

Deltron Mykgjører D814 er et additiv som gir fleksibilitet til Deltron DG -/ UHS-farger og 2K Klarlakk til bruk ved for eksempel lakking på plast.

Deltron Mykgjører matt D819 er et additiv som brukes for å gi fleksible Deltron DG -/ UHS-farger og 2K Klarlakk en sateng eller matt finish.

KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se klargjøring av underlag i det relevante tekniske databladet.

VEILEDNING

	D814 - MYKGJØRER		D819 – MYKGJØRER MATT			
				SATENG	MATT	
Standard System	DG/D800	2 vol	DG/D800	3	4	vol
	Standard herder	1,5 vol	Standard herder	1,5	1,5	vol
	D814	1 vol	D819 Tynner	1,5	1,5	vol
MS System						
	DG/D800	2 vol	DG/D800	3	4	vol
	MS herder	1,5 vol	MS herder	1,5	1,5	vol
	D814	1 vol	D819 Tynner	1,5	1,5	vol
UHS						
	D814	1 vol	D819 Tynner	1	1	vol
	UHS	2 vol	UHS	3	4	vol
	D897/D8208	1,5 vol	D897/D8208	1,5	1,5	vol

D880	D880	2 vol	D880	SATENG	MATT	
	MS herder	1,5 vol	MS herder	3	4	vol
	D814	1 vol	D819	1,5	1,5	vol
			Tynner	1,5	1,5	vol
				SATENG	MATT	
D894	D894	2 vol	D894	3	4	vol
	D884/D8208	1,5 vol	D884/D8208	1,5	1,5	vol
	D814	1 vol	D819	1,5	1,5	vol
			Tynner	1,5	1,5	vol
				SATENG	MATT	
D893	D893	2 vol	D893	3	4	vol
	D884/D8208	1,5 vol	D884/D8208	1,5	1,5	vol
	D814	1 vol	D819	1,5	1,5	vol
			Tynner	1,5	1,5	vol
				SATENG	MATT	
D8103	D8103	2 vol	D8103	3	4	vol
	HS herder	1,5 vol	HS herder	1,5	1,5	vol
	D814	1 vol	D819	1,5	1,5	vol
			Tynner	1,5	1,5	vol

* Velg MS herder og tynner i forhold til påføringstemperaturen:

	Standard herder	MS herder	HS herder	Tynner
Opp til 18°C	D863	D803 Hurtig	D8208	D808
18°C – 25°C	D802	D841 Normal	D884/D897	D807
Over 25°C	D802	D861 Langsom	D884/D897	D812

Ved ekstreme temperatur- og luftfuktighetsforhold (>35°C / >70%) anbefales det å bruke D869 Tynner ekstra langsom.

PÅFØRING, AVLUFNING OG TØRKNING

Se det relevante tekniske databladet.

RENGJØRING AV UTSTYR

Etter bruk må alt utstyr renses nøye med rensmiddel eller tynner.



HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene og produktetikettene. Bruk anbefalt verneutstyr.

Dette produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram.

Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.



PPG Industries Scandinavia,
Midtager 29,
2605 Brøndby
Danmark

Telefon: +45 43 43 65 66

Faks: +45 43 43 81 88