



Technical Data Sheet

SPP 3006 - SYREHOLDIGE WIPES

T010V_SPP3006_ Syreholdige Wipes, Februar 2024

Produktbeskrivelse

SPP3006 er spesielt utviklet for forbehandling av bare metalloverflater. Serviettene er fuktet med et kromatfritt, vannbasert korrosjonsbeskyttelsesmiddel og egner seg til overflatebehandling av aluminium, stål, rustfritt stål samt galvaniserte stål. Denne forbehandlingen forbedrer vedheftet og korrosjonsbestandigheten til primeren som skal påføres etterpå.

- Egnet for både store og små områder med gjennomsliping
- Rask og enkel påføring (også på store flater som f.eks. busser)
- Utmerket vedheft og korrosjonsbeskyttelse
- Klar til bruk - ingen blanding av 2K-produkter
- For forbehandling av ca. 2 m².
- Redusert flash-off-tid sammenlignet med påføring av 2K Etch-grunning.
- Kompatibel med alle PPG-merkede 2K-grunningsprodukter.





Technical Data Sheet


PROSESSER



Slipt og grundig rengjort bart stål.
Slipt og grundig rengjort galvanisert stål.
Slipt og grundig rengjort aluminium.



Tørk/påfør jevnt og grundig på kryss og tvers.
Den bare metaloverflaten skal være fuktet i minst ett minutt.
Dette er den eneste måten å sikre en effektiv og holdbar forbehandling på.
Det bør ikke brukes samme Serviett på forskjellige typer metall.
Det er kun tillatt å bruke 2K akrylgrunning, ikke 1K grunning, syregrunning, polyesterprodukter eller epoksygrunning.
Sørg for at hele den behandlede overflaten er dekket.



Produktet er klart til umiddelbar bruk.

- Uten krom
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Forbedring av vedheft
- Korrosjonshemming
- Enkel å påføre
- Lav VOC < 1 %
- Vannbasert



Etter påføringsprosessen på ca. ett minut, skal overflaten avluftes i **5 minutter**.
Avluftningstiden må overholdes.
Deretter skal 2K akrylgrunning påføres, noe som bør gjøres i løpet av **15 minutter!**





Technical Data Sheet

HELSE, SIKKERHET OG LAGRING



Det anbefales å bruke egnet personlig verneutstyr under påføring - vernebriller og hansker.



Oppbevar SPP3006 Syreholdige Wipes.på et frostsikkert sted.
Oppbevaring mellom 10 og 25 °C, ikke for kaldt for å unngå frost og ikke for varmt for å unngå at de fryser fra å tørke.
Hvis disse er skadet av frost, kan ikke SPP3006 Syreholdige Wipes. brukes igjen.



Lukk beholderen umiddelbart etter at du har tatt ut en ny serviett.
Oppbevar brukte og fortsatt intakte/fuktige våtservietter i maksimalt én arbeidsdag i en lukket plastpose for senere bruk.
Legg aldri brukte kluter tilbake i beholderen.
Væsken fra de gjennomvåte klutene kan samle seg i bunnen av beholderen.
Ved å snu beholderen 90° (legg den på siden og rull den frem og tilbake), de ubrukte serviettene fullstendig fuktet med væsken.
Serviettene som har blitt brukt/tørket flere ganger, bør kastes og ikke fuktes på nytt.

Disse produktene er kun beregnet på profesjonell bruk og skal ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert. Informasjonen i dette tekniske databladet er basert på gjeldende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige tiltak for å sikre at produktet er egnet til det tiltenkte formålet.

For helse- og sikkerhetsinformasjon eller et sikkerhetsdatablad, vennligst kontakt kundeservice på adressen nedenfor.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Customer Service
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk, IP14 2AD
Tlf: 01449 771771
Faks: 01449 773472

